



GREUTOL AG

Aussendämmsysteme
Mörtel, Putz und Baufarben
Libernstrasse 28
CH-8112 Otelfingen

Tel +41 (0)43 411 77 77
Fax +41 (0)43 411 77 78
info@greutol.ch
www.greutol.ch

PURA Edelputz 402

Produktbeschreibung

Mineralischer Fassadenputz zum Streichen.
- Hohes Wasserrückhaltevermögen
- Diffusionsoffen
- Speziell für **PURAVision®** Systeme KD, MD und HFD
- Geeignet auch für Altbausanierungen und historische Bauwerke

Technische Angaben

Bindemittelbasis: Portlandzement, hydraulischer Kalk

Zuschläge: Abgestimmte Zusätze.

| | | <u>Vollabrieb</u> | <u>Rille</u> |
|------------|----------------|----------------------------------|---------------------------|
| Verbrauch: | Fein | ca. 1.6 kg/m ² pro mm | |
| | 2.0 mm Körnung | ca. 3.4 kg/m ² | ca. 3.1 kg/m ² |
| | 3.0 mm Körnung | ca. 4.2 kg/m ² | ca. 3.9 kg/m ² |
| | 5.0 mm Körnung | ca. 5.5 kg/m ² | ca. 5.2 kg/m ² |

Bei den Verbrauchsangaben handelt es sich um Erfahrungswerte. Diese können je nach Untergrund, Wetterbedingungen und Verarbeitung abweichen.

| | | | |
|------------|--------------------------|----------|------------------------------------|
| Messwerte: | Rohdichte | ca. 1.25 | kg/dm ³ |
| | Druckfestigkeit | ca. 1.4 | N/mm ² |
| | Biegezugfestigkeit | ca. 0.6 | N/mm ² |
| | E-Modul +20 °C, statisch | ca. 0.9 | kN/mm ² |
| | μ - Wert | ca. 27 | |
| | w - Wert | < 0.5 | kg/m ² h ^{0.5} |

RID/ADR: Kein Gefahrgut

Entsorgung: Materialreste eintrocknen lassen und als Baustellenabfall entsorgen.

Lieferform Sack à 25 kg 40 Säcke pro Palett

Farbton Grau

| | | <u>Vollabrieb</u> | <u>Rille</u> |
|----------------|----------------|-------------------|-----------------|
| Art.Nr. | Fein 0.5 mm | 10.113.402.0320 | |
| | 2.0 mm Körnung | 10.113.402.2020 | 10.113.403.2020 |
| | 3.0 mm Körnung | 10.113.402.3020 | 10.113.403.3020 |
| | 5.0 mm Körnung | 10.113.402.5020 | 10.113.403.5020 |

Lagerung In trockenen Räumen möglichst auf Lattenrost oder Paletten bei Raumtemperatur, mind. 6 Monate.

Verarbeitung

Untergrund: Geeignet sind stabile, tragfähige, verformungsfreie und saugende mineralische Untergründe.



GREUTOL AG

Aussendämmsysteme
Mörtel, Putz und Baufarben
Libernstrasse 28
CH-8112 Otelfingen

Tel +41 (0)43 411 77 77
Fax +41 (0)43 411 77 78
info@greutol.ch
www.greutol.ch

PURA Edelputz 402

Ausführung: Mit sauberem, kaltem Wasser mit Rührwerk oder Durchlaufmischer zu geschmeidiger Masse anrühren.
Stark saugende Untergründe vornässen.
Mit rostfreier Stahltraufel aufziehen und je nach gewünschter Struktur mit Holz- oder Plastikreibscheibe strukturieren.

PURA Edelputz fein muss in einer Schichtstärke von mindestens 3 mm und mit doppelter Glasgittergewebe Nr. 3000-Einlage aufgetragen werden. Anschliessend wird nochmals mit PURA Edelputz 402 fein überglättet.

Bedingungen: Temperaturbereich: + 5° bis + 30° C
Frische Verputzschicht vor Schlagregen, Sonneneinstrahlung, Zugluft und zu schnellem Austrocknen schützen.
Für die Verarbeitung gelten die allgemeinen Regeln der Baukunde sowie die jeweils gültigen Merkblätter des SMGV sowie die SIA-Norm V242/1 „Verputz- und Gipsarbeiten“.

Besonderes: Für einen nachfolgenden Farbanstrich empfehlen wir Mineralfarben zu verwenden.

PURAVision® Systeme KD, MD und HFD werden zweimal mit PURA Silikatfarbe überstrichen.

Dispersionsfarben erfordern einen absolut trockenen Untergrund und dürfen erst nach einem Abbinde- und Trocknungsprozess von mind. 3 - 4 Wochen verwendet werden.

Fremdzusätze dürfen keine beigemischt werden.

Bei Fragen über den Einsatz und die Verarbeitung steht unser technischer Beratungsdienst gerne zur Verfügung,
Tel. +41 (0)43 411 77 77.

Schutzmassnahmen: Reizt die Atmungsorgane und die Haut.
Bei Augenkontakt besteht die Gefahr ernster Augenschäden.
Beim Mischen und Verarbeiten Schutzbrille und Schutzhandschuhe tragen.

Für detaillierte Angaben konsultieren Sie das jeweils aktuelle Sicherheitsdatenblatt.

Die Produktbeschreibungen sind als Richtlinien gedacht und entsprechen dem derzeitigen Stand unserer Erkenntnisse. Sie stellen allgemeine Hinweise dar und berücksichtigen nicht den konkreten Anwendungsfall. Unsere Gewährleistung beschränkt sich auf die Qualität der gelieferten Produkte. Im Uebrigen gelten unsere allgemeinen Liefer- und Zahlungskonditionen. Technische Aenderungen bleiben vorbehalten.

Ersetzt alle früheren Merkblätter.

Merkblattausgabe 2/2010