



GREUTOL AG

Aussendämmsysteme
Mörtel, Putz und Baufarben
Libernstrasse 28
CH-8112 Otelfingen

Tel +41 (0)43 411 77 77
Fax +41 (0)43 411 77 78
info@greutol.ch
www.greutol.ch

PURA Einbettmörtel 426

Produktbeschreibung

Mineralischer Grundbeschichtungs- und Einbettmörtel für die **PURAVision**® Systeme KD und MD.

Technische Angaben

Bindemittelbasis: Portlandzement, Kalkhydrat, Trasskalk

Zuschläge: Silikatische und calcitische Zuschläge (Körnung bis 1.2 mm), Leichtzuschlagstoffe, abgestimmte Zusätze, Vergütungsstoffe.

Verbrauch: ca. 1.0 kg/m² pro mm Schichtstärke.
Grundbeschichtung ca. 8.0 kg/m²
Gewebeeinbettung ca. 3.5 kg/m²

Bei den Verbrauchsangaben handelt es sich um Erfahrungswerte. Diese können je nach Untergrund, Wetterbedingungen und Verarbeitung abweichen.

Messwerte:

Rohdichte	ca. 1.1	kg/dm ³
Wasseranspruch	ca. 7.0	Liter pro Sack
Druckfestigkeit Würfel 28d	ca. 4.2	N/mm ²
Biegezugfestigkeit 28d	ca. 1.9	N/mm ²
E-Modul +20 °C, statisch	ca. 1.6	kN/mm ²
μ - Wert	ca. 20	
w - Wert	< 0.5	kg/m ² ·h ^{0,5}

RID/ADR: Keine Gefahrenklasse

Lieferform

Sack à 25 kg	40 Säcke pro Palett
Midi-Tainer 2000	bis 3'500 kg
Big-Bag	800 kg
Maxi-Tainer 2000	bis 12'000 kg

Farbton Naturweiss

Art.Nr.

Sackmaterial	10.112.426.0020
Midi-Tainer 2000	10.132.426.0010
Maxi-Tainer 2000	10.132.426.0011
Big-Bag	10.132.426.0012

Lagerung In trockenen Räumen möglichst auf Lattenrost oder Paletten bei Raumtemperatur, mind. 6 Monate.

Verarbeitung

Untergrund: Trocken, frei von Schmutz, Staub.



GREUTOL AG

Aussendämmsysteme
Mörtel, Putz und Baufarben
Liberstrasse 28
CH-8112 Otelfingen

Tel +41 (0)43 411 77 77
Fax +41 (0)43 411 77 78
info@greutol.ch
www.greutol.ch

PURA Einbettmörtel 426

- Ausführung:** Mit sauberem, kaltem Wasser mit Rührwerk mischen oder kann mit üblichen Verputzmaschinen verarbeitet und mit allen üblichen Förderanlagen transportiert werden.
Der gemischte Mörtel muss innert 2 Std. verarbeitet werden.
Angesteiftes Material darf nicht wieder angerührt/verdünnt werden.
Mit Stahltraufel auftragen.
Vor einer nachfolgenden Deckbeschichtung muss auf eine genügende Abbinde- und Trocknungszeit geachtet werden.
Für Aussendämmarbeiten sind die entsprechenden Verarbeitungsvorschriften richtungsweisend.
- Bedingungen:** Temperaturbereich: + 5° C bis + 30 °C.
Frische Verputzschicht vor Schlagregen, Sonneneinstrahlung, Zugluft und zu schnellem Austrocknen schützen, ggf. mit Wasser nachfeuchten.
Im übrigen gelten die jeweils gültigen Merkblätter des SMGV sowie die SIA-Norm V242/1 „Verputz- und Gipsarbeiten“.
- Besonderes:** Bei Fragen über den Einsatz und die Verarbeitung steht unser technischer Beratungsdienst gerne zur Verfügung,
Tel. +41 (0)43 411 77 77.
- Schutzmassnahmen:** Reizt die Atmungsorgane und die Haut.
Bei Augenkontakt besteht die Gefahr ernster Augenschäden.
Beim Mischen und Verarbeiten Schutzbrille und Schutzhandschuhe tragen.
- Für detaillierte Angaben konsultieren Sie das jeweils aktuelle Sicherheitsdatenblatt.

Die Produktbeschreibungen sind als Richtlinien gedacht und entsprechen dem derzeitigen Stand unserer Erkenntnisse. Sie stellen allgemeine Hinweise dar und berücksichtigen nicht den konkreten Anwendungsfall. Unsere Gewährleistung beschränkt sich auf die Qualität der gelieferten Produkte. Im Uebrigen gelten unsere allgemeinen Liefer- und Zahlungskonditionen. Technische Aenderungen bleiben vorbehalten.

Ersetzt alle früheren Merkblätter.