



GREUTOL AG

Aussendämmsysteme
Mörtel, Putz und Baufarben
Libernstrasse 28
CH-8112 Otelfingen

Tel +41 (0)43 411 77 77
Fax +41 (0)43 411 77 78
info@greutol.ch
www.greutol.ch

PURA Silikatfarbe

Produktbeschreibung

Aeusserst diffusionsoffene, hydroaktive Mineralfarbe.
- speziell abgestimmt auf das PURAVision-System
- Geeignet für alle mineralischen Untergründe.

Technische Angaben

| | | |
|---------------------|--|--------------|
| Bindemittelbasis: | Kali-Wasserglas | |
| Zuschläge: | Calcitische und silikatische Füllstoffe, alkalibeständige Pigmente, abgestimmte Additive. | |
| Verbrauch: | ca. 0.3 bis 0.5 kg/m ² pro Anstrich auf Abrieb bis 3 mm. | |
| | Bei den Verbrauchsangaben handelt es sich um Erfahrungswerte. Diese können je nach Untergrund, Wetterbedingungen und Verarbeitung abweichen. | |
| Messwerte: | Dichte | ca. 1.4 kg/l |
| | Festkörper | ca. 48 % |
| | sd-Wert | ca. 0.05 m |
| | pH-Wert | ca. 12 |
| RID/ADR: | Kein Gefahrgut | |
| Entsorgung: | Anbruchmengen, Rest und überlagertes Material: Abgabe an öffentlichen Sammelstellen. | |
| VVS - Code: | Verordnung über den Verkehr mit Sonderabfällen beachten. 1610, Malerei- und Lackabfälle mit wässriger Phase. | |
| Lieferform | Einwegeimer oval à 20 kg | |
| Farbton | Naturweiss, Pastelltöne nach GREUTOL Index bis .3 Nur mit wasserglasstabilen Pigmenten eintönen. | |
| Art.Nr. | 10.249.560.0030 | |
| Lagerung | Kühl jedoch frostfrei. In gut verschlossenen Originalgebinden beträgt die Lagerfähigkeit mindestens 6 Monate. | |
| Verarbeitung | | |
| Untergrund: | Der Untergrund muss sauber, trocken und fettfrei sein. Neue kalk- und zementhaltige Untergründe sollten genügend ausgehärtet sein und nicht mehr stark alkalisch reagieren. | |
| Grundierung: | In der Regel ist keine spezielle Grundierung notwendig. | |
| Ausführung: | Applikation durch Streichen, Rollen oder Spritzen. Wartezeit bis zum 2. Anstrich: 24 Stunden. | |



GREUTOL AG

Aussendämmsysteme
Mörtel, Putz und Baufarben
Liberstrasse 28
CH-8112 Otelfingen

Tel +41 (0)43 411 77 77
Fax +41 (0)43 411 77 78
info@greutol.ch
www.greutol.ch

PURA Silikatfarbe

Verdünnung: Kann mit max. 5% Wasser verdünnt werden.

Besonderes: Wasserglas ist ätzend!
Glas und Metallteile gut abdecken.

Keine Fremdzusätze beimischen.
Nicht unter +5°C verarbeiten.

Bei Fragen über den Einsatz und die Verarbeitung steht unser technischer Beratungsdienst gerne zur Verfügung,
Tel. +41 (0)43 411 77 77.

Arbeitsgerätereinigung: Mit Wasser.

Schutzmassnahmen Ätzend.
Berührung mit der Haut und den Augen vermeiden.
Beim Mischen und Verarbeiten Schutzbrille und Schutzhandschuhe tragen.

Für detaillierte Angaben konsultieren Sie das jeweils aktuelle Sicherheitsdatenblatt.

Die Produktbeschreibungen sind als Richtlinien gedacht und entsprechen dem derzeitigen Stand unserer Erkenntnisse. Sie stellen allgemeine Hinweise dar und berücksichtigen nicht den konkreten Anwendungsfall. Unsere Gewährleistung beschränkt sich auf die Qualität der gelieferten Produkte. Im Uebrigen gelten unsere allgemeinen Liefer- und Zahlungskonditionen. Technische Aenderungen bleiben vorbehalten.

Ersetzt alle früheren Merkblätter.