



**Greutol SA**

Systèmes d'isolations extérieures / Mortiers / Enduits / Peintures  
Libernstrasse 28, CH-8112 Otelfingen

Téléphone +41 43 411 77 77, Fax +41 43 411 77 78  
info@greutol.ch, [www.greutol.ch](http://www.greutol.ch)

## AQUA PURAVision®

hydroactif – sans biocides – écologique

# Instructions sur l'assurance qualité pour les planificateurs et entrepreneurs

## Système AQUA PURAVision® – la solution naturelle, durable et écologique

Ces instructions doivent vous aider à construire un objet parfait, qui vous fera plaisir longtemps, à vous et au maître d'œuvre. Comme le système AQUA PURAVision® se différencie par ses propriétés de matériau des autres systèmes d'isolation extérieure crépie (ITE) connus, nous tenons à vous donner un aperçu complet, des bases au dernier détail, pour vous faciliter la planification et l'utilisation.

Nous vous souhaitons beaucoup de succès.

AQUA PURAVision\_Instructions sur l'assurance qualité\_12.07.2011

**Greutol service technico-commercial**

Notre service technico-commercial est à votre disposition pour vos questions liées à l'utilisation et la mise en œuvre.

**Systèmes PURAVision®**

Instructions sur l'assurance qualité  
pour les planificateurs et entrepreneurs



1 | 19



Téléphone 021 702 08 18



## Greutol SA

Systèmes d'isolations extérieures / Mortiers / Enduits / Peintures  
Libernstrasse 28, CH-8112 Otelfingen

Téléphone +41 43 411 77 77, Fax +41 43 411 77 78  
info@greutol.ch, [www.greutol.ch](http://www.greutol.ch)

# AQUA PURAVision®

hydroactif – sans biocides – écologique

## Instructions sur l'assurance qualité pour les planificateurs et entrepreneurs

### Sommaire

---

1. Données de projet et distribution des instructions	3
2. Descriptif du système AQUA PURAVision®, l'important en bref	4
3. Dessins de détail, à observer impérativement	6 – 18
4. Instruction de nettoyage et d'entretien pour une façade belle pendant longtemps	19



2 | 19





**Greutol SA**

Systèmes d'isolations extérieures / Mortiers / Enduits / Peintures  
Libernstrasse 28, CH-8112 Otelfingen

Téléphone +41 43 411 77 77, Fax +41 43 411 77 78  
info@greutol.ch, [www.greutol.ch](http://www.greutol.ch)

# AQUA PURAVision®

hydroactif – sans biocides – écologique

## Instructions sur l'assurance qualité pour les planificateurs et entrepreneurs

### 1. Projet et distribution

---

Objet

.....  
.....  
.....  
.....

Système

.....  
.....  
.....  
.....

Architecte (personnellement)

.....  
.....  
.....  
.....

Entrepreneur (personnellement)

.....  
.....  
.....  
.....

Conseiller technique Greutol SA

.....  
.....  
.....

Lieu et date

.....

AQUA PURAVision\_Instructions sur l'assurance qualité\_12.07.2011

**Systèmes PURAVision®**  
Instructions sur l'assurance qualité  
pour les planificateurs et entrepreneurs



3 | 19





## Greutol SA

Systèmes d'isolations extérieures / Mortiers / Enduits / Peintures  
Libernstrasse 28, CH-8112 Otelfingen

Téléphone +41 43 411 77 77, Fax +41 43 411 77 78  
info@greutol.ch, [www.greutol.ch](http://www.greutol.ch)

### Instructions sur l'assurance qualité pour les planificateurs et entrepreneurs

## AQUA PURAVision®

hydroactif – sans biocides – écologique

### 2. Descriptif du système: l'important en bref

- 2.1 Des fissures de contrainte sont possibles dans l'enduit, mais ne représentent pas un vice du matériau; il s'agit uniquement d'un défaut optique.
- 2.2 Les raccordements et distances doivent être adaptés à l'épaisseur de couche du système d'isolation extérieure.
- 2.3 Le revêtement de façade PURAVision ne doit pas être posé sous le niveau du terrain. L'enrobage de treillis est à séparer avec un profilé de raccordement de socle PVC et avec une coupure capillaire supplémentaire en dessous du profil de fermeture. Une distance minimale de 15 cm avec le terrain est recommandée pour éviter un envahissement par les algues dû aux projections d'eau.
- 2.4 Différentes variantes de la structure d'enduit sont possibles pour la zone de socle en dessous du revêtement de façade PURAVision. Nous recommandons d'observer les documents QS disponibles et de discuter des détails avec le collaborateur du service extérieur Greutol compétent.
- 2.5 Les systèmes PURAVision sont hydroactifs. Il faut donc impérativement veiller à éviter toute possibilité d'arrivée d'eau capillaire dans la zone de raccordement via des parties en contact avec de l'eau (observer les détails de raccordement).
- 2.6 Pour avoir des arêtes et des bords bien alignés et verticaux, nous recommandons l'utilisation de profilés de bord avec arête de sortie. Ces équerres sont posées avec du mortier d'enrobage PURA 426 avant le revêtement de base. Nous recommandons l'utilisation de profilés blindés pour le renforcement. Ces profilés sont posés avec du mortier d'enrobage PURA 426 sur la couche de fond PURA, avant la pose du treillis d'armature.
- 2.7 Si des profilés de bord avec arête de sortie ne sont pas utilisés, alors nous recommandons, pour des arêtes et des bords bien alignés et verticaux, l'utilisation d'équerres profilées d'angle avec treillis. Ces profilés sont posés avec du mortier d'enrobage PURA 426 sur la couche de fond, avant la pose du treillis d'armature.
- 2.8 Si des profilés ne sont pas utilisés selon les points 6 et 7, le voile en fibres de verre Greutol type 3000 doit dépasser l'arête ou l'angle de 20 à 30 cm sur les deux côtés.
- 2.9 Au plus tôt 3 à 5 jours après la pose des panneaux isolants, le mortier d'enrobage PURA 426 est appliqué en couche de 6 à 8 mm avec une lisseuse en acier. L'épaisseur de couche est un facteur décisif dans le système PURAVision. Il est recommandé d'utiliser des lattes de guidage pour appliquer une couche d'épaisseur régulière. La couche de base fraîche est brossée transversalement avec une brosse de façade, ce qui la rend rugueuse.

AQUA PURAVision\_Instructions sur l'assurance qualité\_12.07.2011

#### Greutol service technico-commercial


Notre service technico-commercial est à votre disposition pour vos questions liées à l'utilisation et la mise en œuvre.

Systèmes PURAVision®

Instructions sur l'assurance qualité  
pour les planificateurs et entrepreneurs



4 | 19



Téléphone 021 702 08 18



## Greutol SA

Systèmes d'isolations extérieures / Mortiers / Enduits / Peintures  
Libernstrasse 28, CH-8112 Otelfingen

Téléphone +41 43 411 77 77, Fax +41 43 411 77 78  
info@greutol.ch, [www.greutol.ch](http://www.greutol.ch)

### Instructions sur l'assurance qualité pour les planificateurs et entrepreneurs

## AQUA PURAVision®

hydroactif – sans biocides – écologique

- 2.10 Au plus tôt 7 jours après avoir appliqué la couche de base, on pose à nouveau une couche de 3 à 4 mm de mortier d'enrobage PURA 426, étalée en lés d'environ 1,10 m encore une fois au moyen d'une lisseuse en acier inoxydable. Directement après, les voiles en fibres de verre Greutol de type 3000 préparés sont posés sans plis avec la lisseuse en acier dans la couche de mortier d'enrobage; le mortier passant à travers le treillis est lissé.
- 2.11 Le voile en fibres de verre Greutol de type 3000 doit se trouver pris complètement dans le tiers supérieur de la couche de mortier et ne doit plus être visible. Le voile en fibres de verre Greutol de type 3000 doit dépasser d'environ 10 cm et se prolonger si c'est nécessaire sur les coins et bords.
- 2.12 Après une semaine au plus tôt, le ribage précieux PURA 402 est étalé et structuré avec une lisseuse inoxydable.
- 2.13 En utilisant le ribage précieux PURA 402, grain 0,5 mm, un double voile en fibres de verre Greutol de type 3000 doit être incorporé au ribage précieux PURA 402, en gardant une épaisseur de couche de 4 à 5 mm (les deux couches sont décalées d'env. 50 cm, jointives mais non chevauchantes). Dans une deuxième phase de travail, après un séchage convenable, le lissage se fait avec le ribage précieux PURA 402, grain 0,5 mm, avec une épaisseur de couche d'environ 2 mm.
- 2.14 Après séchage complet de la couche de ribage précieux (au plus tôt après 10 jours) suit une double couche de peinture silicate PURA.
- 2.15 La mise en œuvre de la peinture silicate PURA se fait d'après les directives suivantes:  
**1<sup>ère</sup> couche:**  
Application au pinceau, à la brosse ou au rouleau. Fondamentalement, toutes les surfaces doivent être traitées humide sur humide.  
Immédiatement après l'application, la peinture est à étaler par couches croisées au moyen de la brosse (humide sur humide, sans interruption).  
**Temps d'attente de 24 h avant la 2<sup>e</sup> couche**
- 2<sup>e</sup> couche:**  
Application au pinceau, à la brosse ou au rouleau. Fondamentalement, toutes les surfaces doivent être traitées humide sur humide. Immédiatement après l'application, la peinture est à étaler par couches croisées au moyen de la brosse (humide sur humide, sans interruption).
- 2.16 Pour garantir une application mouillé sur mouillé, il faut prévoir un personnel suffisant, selon la dimension de la surface à peindre.
- 2.17 La valeur relative de luminosité de la couche ne doit pas être inférieure à 30 (valeur Y).

AQUA PURAVision\_Instructions sur l'assurance qualité\_12.07.2011

#### Greutol service technico-commercial

Notre service technico-commercial est à votre disposition pour vos questions liées à l'utilisation et la mise en œuvre.

Systèmes PURAVision®

Instructions sur l'assurance qualité  
pour les planificateurs et entrepreneurs



5 | 19



Téléphone 021 702 08 18



## Greutol SA

Systèmes d'isolations extérieures / Mortiers / Enduits / Peintures  
Libernstrasse 28, CH-8112 Otelfingen

Téléphone +41 43 411 77 77, Fax +41 43 411 77 78  
info@greutol.ch, [www.greutol.ch](http://www.greutol.ch)

Instructions sur l'assurance qualité pour les planificateurs et entrepreneurs

# AQUA PURAVision®

hydroactif – sans biocides – écologique

## 3. Dessins de détail

Les systèmes AQUA PURAVISION® sont hydroactifs. Autrement dit, ils absorbent l'eau et la restituent rapidement. Il faut donc impérativement veiller à empêcher efficacement et durablement l'infiltration capillaire d'eau au niveau du raccordement vers des parties conduisant de l'eau. Ce système d'isolation de façade hydroactif ne convient ainsi ni comme enduit de socle ni comme revêtement sous terrain ou dans la zone d'eau projetée.

Les dessins de détail suivants montrent les solutions correctes dans les différentes zones du bâtiment.

Détail 10.03 D	Socle sous terrain
Détail 10.03 D2	Socle avec enduit pour soubassement ITE
Détail 10.03 D3	Socle avec enduit pour soubassement XPS et ITE
Détail 10.10 D	Larmiers et rejets d'eau des systèmes à couche épaisse. Variante d'exécution avec bords biseautés
Détail 10.10 D2	Profilé de larmier, avec sous-couche mince (systèmes APV)
Détail 30.12 D	Lambrequin
Détail 40.01 D	Raccordement de balcon avec système APV
Détail 60.03 D / .04 D	Raccordement à des composants étrangers, systèmes épais
Détail 60.05 D / .06 D	Joints d'un côté sur des composants étrangers, systèmes épais
Détail 60.07 und .09 D	Joints plats, exécution pour systèmes épais
	Moyens accessoires pour couches d'enduits épaisses sur des systèmes ITE
	Formation de soubassement pour couches d'enduits épaisses sur des systèmes ITE

Sont en outre valables nos documents techniques actuels ainsi que les normes SIA et les recommandations de l'Association suisse des Maîtres plâtriers-peintres (ASMPP) en vigueur.

AQUA PURAVision\_Instructions sur l'assurance qualité\_12.07.2011

Greutol service technico-commercial

Notre service technico-commercial est à votre disposition pour vos questions liées à l'utilisation et la mise en œuvre.


Systèmes PURAVision®  
Instructions sur l'assurance qualité  
pour les planificateurs et entrepreneurs





6 | 19





Téléphone 021 702 08 18












Ausführungsdetail	Détail de construction	Dettaglio di costruzione 10.03 D3
<b>Sockel mit XPS und WDVS Sockelputz</b>	<b>Plinthe avec XPS et WDVS enduit pour socle</b>	<b>Zoccolo con XPS et WDVS intonaco per zocolatura</b>
Greotherm Dickschicht - Systeme Systèmes a couche épaisse Greotherm Sistemi di strati spessi Greotherm	<b>Fassadenbündiger Sockel z. B. für APV Systeme</b> <b>Socle à fleur de façade (par ex. pour systèmes APV)</b> <b>Zoccolo raso facciata (ad es. per sistemi APV)</b>	
 <div style="display: flex; justify-content: space-between; margin-top: 10px;"> <div style="width: 30%;"> <p>Greoflex Kleber Colle bituminose Bitume adesivo</p> </div> <div style="width: 30%;"> <p>5 oder 8 mm</p> <p>Putzabschlussprofil PVC Profilé de raccordement de socle PVC Profilo per raccordi in PVC</p> </div> <div style="width: 30%;"> <p>XPS Ausgleichsschicht in Stärke der Grundbeschichtung Darüber Putzaufbau mit WDVS Sockelputz, Gewebe, wasserabweisendem Deckputz und Anstrich Couche de nivellement XPS de la même épaisseur que la couche de fond. Par-dessus cette couche, application d'enduit pour soubassement, treillis, enduit de finition hydrophobe et peinture Strato di livellazione XPS dello spessore del fondo Sopra intonacatura con intonaco zoccolo WDVS, tela, intonaci di copertura idrorepellenti e tinteggiatura</p> </div> </div> <div style="margin-top: 10px;"> <p>Greoflex Feuchtigkeitsschutz Couche d'étanchéité Ermettizzante</p> </div>		







Ausführungsdetail	Détail de construction	Dettaglio di costruzione 10.10 D
<b>Tropfkanten , Wassernasen bei dickschichtigen Systemen Variante zur Ausführung mit angeschrägten Kanten</b>	<b>Arêtes d'égouttement, rejets d'eau sur systèmes à couche épaisse; variante pour l'exécution à chantes inclinés</b>	<b>Gocciolatoi, doccioni per sistemi di strati spessi; variante all'esecuzione con spigoli inclinati</b>
		



Ausführungsdetail	Détail de construction	Dettaglio di costruzione <b>10.10 D 2</b>
<p><b>Tropfkantenprofil, Untersicht dünn-schichtig ausgeführt (APV - Systeme)</b></p>	<p><b>Profilé de l'armier, sous-cuche en exécution mince (systèmes APV)</b></p>	<p><b>Profilo gocciolatoio, sostrato sottile (sistemi APV)</b></p>
 <div style="display: flex; justify-content: space-between; margin-top: 20px;"> <div style="width: 45%;"> <p><b>Dünnschichtiger Putzaufbau auf Untersichten "normale hydrophobe (wasserabweisende) Beschichtungen"</b> Application de sous-couches minces "revêtements normaux hydrophobes (étanches à l'eau)" Strato di intonaco sottile su sostrati costituito da "normali rivestimenti idrofobi (idrorepellenti)"</p> </div> <div style="width: 45%;"> <p><b>Dickschichtiger Putzaufbau, z. B. APV</b> Application de l'enduit en couche épaisse, par ex. APV Strato di intonaco spesso ad es. APV</p> <p><b>Putzabschlussprofil PVC 8 mm</b> Profilé de raccordement de socle PVC 8 mm Profilo per raccordi in PVC 8 mm</p> <p><b>Tropfkantenprofil</b> Profilé de larmier Profilo con gocciolatoio</p> </div> </div>		

Ausführungsdetail	Détail de construction	Dettaglio di costruzione 30.12 D
Schürzenelement	Lambrequin	Elemento gonnella
<p><b>Ausführung bei dickschichtigen Systemen</b>  <b>Exécutions sur systèmes à couche épaisse</b>  <b>Esecuzioni con sistemi di strati spessi</b></p>  <p>Do-Tab EPo Schürzenelement Lambrequin Elemento gonnella</p> <p>Putzabschlussprofil PVC, 8 mm Profilé de raccordement de socle PVC, 8 mm Profilo per raccordi in PVC, 8 mm</p> <p>Panzerprofilwinkel Armure profil d'angle armatura profilo angolare</p>		




Ausführungsdetail	Détail de construction	Dettaglio di costruzione 60.03 / .04 D
<b>Anschlüsse an Fremdbauteile Dickschicht - Systeme</b>	<b>Raccordements d'éléments rapportés à des systèmes à couche épaisse</b>	<b>Raccordi per elementi strutturali diversi Sistemi di strati spessi</b>
<p>Anschluss mit Druckausgleichsband und PVC Putzabschlussprofil 8 mm sowie Schwedenschnitt (min. 3 mm) für Anschlüsse an Fremdbauteile wie: Putzborde, Fensterrahmen etc.</p> <p>Raccordement avec bande de compensation de pression et profilé de raccordement de socle PVC ainsi que coupe suédoise (min. 3 mm) Pour raccorder des éléments rapportés tels que: bords de crépissage, cadres de fenêtres, etc.</p> <p>Raccordo con nastro compensatore a pressione e profilo per raccordi per intonaco in PVC di 8 mm e taglio svedese (min. 3 mm)</p> <p>Per raccordi per elementi strutturali diversi, quali: bordi di intonaco, telai di finestre etc.</p>	 <p style="text-align: center;"><b>60.03 D</b></p>	 <p style="text-align: center;"><b>60.03 D</b></p>
<p>Putzabschlussprofil PVC 3 / 5 und 8 mm          Profilé de raccordements de socle PVC 3 / 5 et 8 mm          Profilo per raccordi in PVC 3 / 5 e 8 mm</p> 		 <p style="text-align: center;"><b>60.04 D</b></p>
<p>Anschluss mit Fugendichtband BG 1 und PVC Putzabschlussprofil 8 mm für Anschlüsse an Fremdbauteile wie: Dachrand , Brüstungsabdeckungen usw.</p> <p>Raccordement avec bande couvre-joint BG 1 et profilé de raccordement de socle PVC, 8 mm Pour raccorder des éléments rapportés tels que: bordures de toit; couvertines, etc.</p> <p>Raccordo con nastro sigillante per giunti BG 1 e profilo in PVC, 8 mm</p> <p>Per raccordi per elementi strutturali diversi, quali: bordi tetti, davanzali etc.</p>		 <p style="text-align: center;"><b>60.04 D</b></p>

Ausführungsdetail	Détail de construction	Dettaglio di costruzione 60.05 / .06 D
Fugen einseitig an Fremdbauteile bei dickschichtigen Systemen	Joints sur un côté des éléments rapportés dans les systèmes à couche épaisse	Giunti su un lato di elementi strutturali diversi in sistemi di strati spessi
<b>60.05 D</b>		
	 <p>Putzabschlussprofil PVC 8 mm Profilé de raccordement de socle PVC, 8 mm Profilo per raccordi in PVC, 8 mm</p>	 <p>Panzerprofilwinkel Armure profil d'angle Armatura profilo angolare</p>
<p>Anschluss mit Fugendichtband BG 1 Raccordement avec bande couvre-joint BG 1 Collegamento nastro ermetico per giunture BG 1</p>		
<b>60.06 D</b>		
	 <p>Putzabschlussprofil PVC 8 mm Profilé de raccordement de socle PVC, 8 mm Profilo per raccordi in PVC, 8 mm</p>	 <p>Panzerprofilwinkel Armure profil d'angle Armatura profilo angolare</p>
<p>Anschluss mit Kittfuge Raccordement avec joint à mastiquer Collegamento giuntura per mastice</p>		
<p><b>Fugenbreiten den zu erwartenden Bewegungen anpassen!</b> <b>Adapter les largeurs des joints aux mouvements prévisibles!</b> <b>Adattare la larghezza dei giunti ai movimenti previsti!</b></p>		


Ausführungsdetail	Détail de construction	Dettaglio di costruzione 60.07 / .09 D
<b>Fugen eben</b> <b>Ausführung bei</b> <b>dickschichtigen Systemen</b>	<b>Joint lisse</b> <b>Exécutions sur systèmes</b> <b>à couche épaisse</b>	<b>Giuntura piana</b> <b>Esecuzioni con sistemi</b> <b>di strati spessi</b>
<p><b>60.07 D</b></p>  <p>Panzerprofilwinkel Armure profil d'angle Armatura profilo angolare</p> <p>Putzabschlussprofil PVC 8 mm Profilé de raccordement de socle PVC, 8 mm Profilo per raccordi in PVC, 8 mm</p> <p>Fuge eben mit Fugendichtband BG 1 Joint lisse avec bande couvre - joint BG 1 Giuntura piana con nastro ermetico per giunture BG 1</p>		
<p><b>60.09 D</b></p>  <p>Putzabschlussprofil PVC 8 mm Profilé de raccordement de socle PVC, 8 mm Profilo per raccordi in PVC, 8 mm</p> <p>Fuge eben mit Dehnfugenprofil Typ E Joint lisse avec profilé pour joint de dilatation type E Giuntura piana con profilo per giunture di dilatazione tipo E</p>		
<p><b>Fugenbreiten den zu erwartenden Bewegungen anpassen!</b>  <b>Adapter les largeurs des joints aux mouvements prévisibles!</b>  <b>Adattare la larghezza dei giunti ai movimenti previsti!</b></p>		

**Hilfsmittel für dickschichtige Putzaufbauten bei WDVS - Systemen**  
**Accessoires pour application de couches épaisses sur systèmes WDVS**  
**Mezzi sussidiari per applicazioni di spessi strati di intonaco nei sistemi WDVS**

**Profile für Kantenausbildungen und Putzabschlüsse**  
**Profils pour exécution des chants et raccordements**  
**Profili per spigoli e raccordi per intonaco**




Kantenprofil mit Abzugskante für  
Putzstärken von 8 mm  
Profil de chant avec rebord de tirage  
pour enduit de 8 mm d'épaisseur  
Profilo angolare con angolo di estrazione  
per spessori dell'intonaco di 8 mm




Einbau in die Grundbeschichtung bei  
Aussenecken etc.  
Intégration dans la couche de fond d'angles  
extérieures etc.  
Installazione nel fondo in corrispondenza  
di angoli esterni, ecc.

Einbau als Eckarmierung in die Gewebeeinbettungsschicht  
Intégration dans la couche d'enrobage à treillis en tant  
qu'armature d'angle  
Installazione come armatura d'angolo nello strato  
di fondo di tela



Panzerprofilwinkel  
Armure profil d'angle  
Armatura profilo angolare

Putzabschlussprofil PVC 3/5 und 8 mm  
Profilé de raccordement de socle PVC, 3/5 et 8 mm  
Profilo per raccordi in PVC, 3/5 e 8 mm




Für Anschlüsse an Fremdbauteile, Sockelabschlüsse,  
Putzabschlüsse usw. (Siehe Ausführungsdetails)  
Pour raccordements sur éléments rapportés,  
raccordements de socle, raccordements d'enduit, etc.  
(voir détails d'exécution)  
Per raccordi per elementi strutturali diversi, raccordi per  
zoccoli, raccordi per intonaco, ecc.  
(vedi dettagli esecuzione)


**Sockelausbildung für dickschichtige Putzaufbauten bei WDVS - Systemen**  
**Configuration du socle pour application de couches épaisses sur systèmes WDVS**  
**Progettazione di zocolature per l'applicazione di spessi strati di intonaco nei sistemi WDVS**

**Wichtiger Hinweis (siehe auch Ausführungsdetails)**  
**Information importante (voire aussi les détails d'exécution)**  
**N.B. (vedi anche dettagli esecuzione)**

**Richtige Sockelausbildung bei Dickschicht - Systemen**  
**Configuration du socle correcte pour systèmes à couche épaisse**  
**Corretta progettazione di zocolature in sistemi di strati spessi**



**Falsche Sockelausbildung bei Dickschicht - Systemen**  
**Configuration erronée du socle pour application de systèmes à couche épaisse**  
**Errata progettazione di zocolature in sistemi di strati spessi**





## Greutol SA

Systèmes d'isolations extérieures / Mortiers / Enduits / Peintures  
Libernstrasse 28, CH-8112 Otelfingen

Téléphone +41 43 411 77 77, Fax +41 43 411 77 78  
info@greutol.ch, [www.greutol.ch](http://www.greutol.ch)

Instructions sur l'assurance qualité pour les planificateurs et entrepreneurs

# AQUA PURAVision®

hydroactif – sans biocides – écologique

## 4. Instructions d'entretien

Il faut tenir compte des influences de l'environnement, telles que la protection des façades, les travaux d'environnement, les plantations créant de l'ombre et les émissions.

- Evacuation loin de l'objet des eaux de surface, p. ex. les installations d'arrosage des gazons.
- Parterres de fleurs, buissons et arbres ne doivent pas être en contact direct avec les façades.
- Pas de biotopes ou d'amas de compost à proximité des façades.
- Installer des conduites d'évacuation d'eau ciblées.
- Eviter l'aération permanente pendant les périodes de chauffage, aérer quelques minutes 3 à 4 fois par jour.

### Travaux d'entretien annuels:

- Enlever la végétation sur la façade. Couper régulièrement les branches et les feuilles.
- Evacuation de la neige: ne pas entasser la neige contre la façade. A proximité de l'isolation extérieure crépie (ITE), travailler prudemment avec la pelle à neige.
- Nettoyage des composants exposés: les salissures sur les surfaces horizontales comme les rebords et allèges de fenêtre et les éléments proéminents provoquent des traînées et sont à nettoyer plus fréquemment. Les salissures peuvent être nettoyées à la brosse douce. Les nettoyeurs haute pression ne doivent être utilisés sur une façade que par des professionnels.
- Les envahissements dans la zone de projection d'eau doivent être nettoyés avec de l'eau et une brosse douce.
- Nettoyage des gouttières et chéneaux.
- Réparer au plus vite les dégâts des conduites d'eau.
- La détermination des intervalles entre entretiens doit se baser sur l'exposition des divers composants et sur la protection contre les intempéries qu'offre le bâtiment. Un entretien annuel suffit dans la plupart des cas.

AQUA PURAVision\_Instructions sur l'assurance qualité\_12.07.2011

### Greutol service technico-commercial

Notre service technico-commercial est à votre disposition pour vos questions liées à l'utilisation et la mise en œuvre.

Systèmes PURAVision®

Instructions sur l'assurance qualité  
pour les planificateurs et entrepreneurs



19 | 19



Téléphone 021 702 08 18